



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAPEL Súper Corrugated Medium

Peso Básico	Estándar		146	160	176	195
Tappi T410	Mínimo		142	156	171	190
(g/m ²)	Máximo		150	165	180	200
			146	160	176	195
Humedad	Estándar		7.5	7.5	7.5	7.5
Tappi T412	Mínimo		6.0	6.0	6.0	6.0
(%)	Máximo		9.0	9.0	9.0	9.0
			146	160	176	195
Calibre	Estándar		0.26	0.28	0.31	0.34
Tappi T411	Mínimo		0.20	0.22	0.24	0.27
(mm)	Máximo		0.31	0.34	0.37	0.41
			146	160	176	195
SCT CD	Estándar	(kN/m)	2.77	3.04	3.34	3.71
Tappi T826	Mínimo	(kN/m)	2.40	2.70	2.89	3.21
	Estándar	(lbf/in)	15.8	17.4	19.1	21.2
	Mínimo	(lbf/in)	13.7	15.4	16.5	18.3
			146	160	176	195
Concora (CMT)	Estándar	(kg)	34	36	38	40
Tappi T809	Mínimo	(kg)	30	32	34	36
	Estándar	(N)	333	353	372	392
	Mínimo	(N)	294	314	333	353
			146	160	176	195
Cobb	Máximo		50	45	45	45
Tappi T441	Mínimo		30	20	20	20
(g/m ²)	Tiempo ensayo (min)		1	2		

