



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAPEL Súper Corrugated Medium

<b>Peso Básico</b>	Estándar	<b>146</b>	<b>160</b>	<b>195</b>
Tappi T410	Mínimo	142	156	190
(g/m <sup>2</sup> )	Máximo	150	165	200

		<b>146</b>	<b>160</b>	<b>195</b>
<b>Humedad</b>	Estándar	7.5	7.5	7.5
Tappi T412	Mínimo	6.0	6.0	6.0
(%)	Máximo	9.0	9.0	9.0

		<b>146</b>	<b>160</b>	<b>195</b>
<b>Calibre</b>	Estándar	0.26	0.28	0.34
Tappi T411	Mínimo	0.20	0.22	0.27
(mm)	Máximo	0.31	0.34	0.41

			<b>146</b>	<b>160</b>	<b>195</b>
<b>SCT CD</b>	Estándar	(kN/m)	2.77	3.04	3.71
Tappi T826	Mínimo	(kN/m)	2.40	2.85	3.21
	Estándar	(lbf/in)	15.8	17.4	21.2
	Mínimo	(lbf/in)	13.7	16.3	18.3

			<b>146</b>	<b>160</b>	<b>195</b>
<b>Concora (CMT)</b>	Estándar	(kg)	34	36	40
Tappi T809	Mínimo	(kg)	30	34	36
	Estándar	(N)	333	353	392
	Mínimo	(N)	294	333	353

			<b>146</b>	<b>160</b>	<b>195</b>
<b>Cobb</b>	Máximo		50	45	45
Tappi T441	Mínimo		30	20	20
(g/m <sup>2</sup> )	Tiempo ensayo (min)		<b>1</b>	<b>2</b>	