



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAPEL Súper Corrugated Medium

| | | | | |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| Peso Básico | Estándar | 146 | 160 | 195 |
| Tappi T410 | Mínimo | 142 | 156 | 190 |
| (g/m ²) | Máximo | 150 | 165 | 200 |

| | | | | |
|----------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 146 | 160 | 195 |
| Humedad | Estándar | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Tappi T412 | Mínimo | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| (%) | Máximo | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

| | | | | |
|----------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 146 | 160 | 195 |
| Calibre | Estándar | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| Tappi T411 | Mínimo | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| (mm) | Máximo | 0.31 | 0.34 | 0.41 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| | | | 146 | 160 | 195 |
| SCT CD | Estándar | (kN/m) | 2.60 | 3.00 | 3.40 |
| Tappi T826 | Mínimo | (kN/m) | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
| | Estándar | (lbf/in) | 14.8 | 17.1 | 19.4 |
| | Mínimo | (lbf/in) | 13.7 | 16.0 | 18.3 |

| | | | | | |
|----------------------|----------|------|------------|------------|------------|
| | | | 146 | 160 | 195 |
| Concora (CMT) | Estándar | (kg) | 32 | 36 | 39 |
| Tappi T809 | Mínimo | (kg) | 30 | 34 | 37 |
| | Estándar | (N) | 314 | 353 | 382 |
| | Mínimo | (N) | 294 | 333 | 363 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | 146 | 160 | 195 |
| Cobb | Máximo | | 50 | 45 | 45 |
| Tappi T441 | Mínimo | | 30 | 25 | 25 |
| (g/m ²) | Tiempo ensayo (min) | | 1 | 2 | |