



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAPEL ONE STOCK

<b>Peso Básico</b>	Estándar	<b>120</b>
Tappi T410	Mínimo	117
(g/m <sup>2</sup> )	Máximo	123

<b>Humedad</b>	Estándar	<b>7.5</b>
Tappi T412	Mínimo	6.5
(%)	Máximo	9.0

<b>Calibre</b>	Estándar	<b>0.21</b>
Tappi T411	Mínimo	0.16
(mm)	Máximo	0.25

<b>SCT CD</b>	Estándar	(kN/m)	<b>2.28</b>
Tappi T826	Mínimo		n/a
	Estándar	(lbf/in)	<b>13.0</b>
	Mínimo		

<b>Concora (CMT)</b>	Estándar	(kg)	<b>26.5</b>
Tappi T809	Mínimo		n/a
	Estándar	(N)	<b>260</b>
	Mínimo		

<b>Mullen</b>	Estándar	(psi)	<b>53</b>
Tappi T807	Mínimo		n/a
	Estándar	(kPa)	<b>365</b>
	Mínimo		

<b>Cobb (120 seg)</b>	Máximo	(g/m <sup>2</sup> )	<b>45</b>
Tappi T441			