



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PAPEL ONE STOCK

Peso Básico	Estándar	120	150
Tappi T410	Mínimo	117	145
(g/m ²)	Máximo	123	155

Humedad	Estándar	7.5	7.5
Tappi T412	Mínimo	6.5	6.5
(%)	Máximo	9.0	9.0

Calibre	Estándar	0.21	0.27
Tappi T411	Mínimo	0.16	0.21
(mm)	Máximo	0.25	0.32

SCT CD	Estándar	(kN/m)	2.28	3.10
Tappi T826	Mínimo		1.97	2.90
	Estándar	(lbf/in)	13.0	17.7
	Mínimo		11.2	16.6

Concora (CMT)	Estándar	(kg)	26.5	36
Tappi T809	Mínimo		22	32
	Estándar	(N)	260	353
	Mínimo		216	314

Mullen	Estándar	(psi)	53	70
Tappi T807	Mínimo		48	65
	Estándar	(kPa)	365	483
	Mínimo		331	448

Cobb (120 seg)	Máximo	(g/m ²)	45	40
Tappi T441	Mínimo		25	25

* OS 150 con RH